


**muurplaat dubbel
soldeerfitting messing
binnendraad x capillair
12mm x 3/8" x 12mm
(85640)**

(85640)



8717845118020



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318954
Fabrikantnummer	85640
EAN code	8717845118020
Merk	Bonfix
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Messing soldeerfittingen
Vorm	Doorlopend recht
Nom. diameter aansluiting 1	Overig
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	12
Nom. diameter aansluiting 2	3/8" (10)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	12
Materiaal behuizing	Messing

Technische details

Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Nee
Aansluiting	Soldeermof
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	110
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	25
KIWA-keur	Ja
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Compliant with NF 545	Nee
Aansluitingsindicator	Nee
Beschermkap	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bonfix-muurplaat-dubbel-soldeerfitting-messing-binnend-3-8-x-12mm-85640>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TOEPASSING

De BONFIX soldeerfittingen zijn geschikt voor toepassingen in gasinstallaties, waterleidinginstallaties en centrale verwarmingsinstallaties. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX soldeerfittingen zijn van eersteklas messing vervaardigd: rechte fittingen van CW614N (CuZn39Pb3) en de persdelen (o.a. knieën en T-stukken) van CW617N (CuZn40Pb2). De soldeerfittingen zijn speciaal ontworpen voor het verbinden van koperen buis volgens EN 1057 met wanddikte volgens KIWA BRL-K760/3. De soldeerfittingen hebben aan de soldeerszijde een capillariteit volgens EN 1254-1. De koppelingen met cilindrische draad zijn voorzien van schroefdraad volgens ISO 228 (G). De koppelingen met conische binnendraad (Rp) en conische buitendraad (R) zijn voorzien van schroefdraad volgens ISO 7/2-2000. Toelaatbare werkdrukken (bij zacht solderen) volgens EN 1254-1.

Toelaatbare werkdruk in mPa (bar) bij temperatuur

Buis ø	Soldeersoort	30 °C	65 °C	110 °C
t/m 28	Basis tin/lood 50/50%	1,6 (16)	1,0 (10)	0,6 (6)
	Basis tin/zilver 95/5%	2,5 (25)	2,5 (25)	1,6 (16)
35 t/m 54	Basis tin/lood 50/50%	1,6 (16)	1,0 (10)	0,6 (6)
	Basis tin/zilver 95/5%	2,5 (25)	1,6 (16)	1,0 (10)

KWALITEITSKEURMERK

De gangbare maten zijn voorzien van het KIWA en/of GASTEC QA kwaliteitskeurmerk.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA