

AMX-C

Automix pers systeem

met menglabrynt

Cartridge, gevuld met 2-componenten PUR-giethars, voor het praktische verwerken van aansluitings- en aftakdozen en gietharsmoffen in één bewerking zonder tijdrovende voorbereidingen van de gietharscomponenten Geschikt voor Kunststof geïsoleerde laagspanningskabels tot 1 kV, ideaal voor kleinere behuizingvolumes. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AMX-C 1200-EGK
Artikelnummer	249007
Notities	Menglabrynt kunnen apart of in de AMX-reinigingstoebereidingsset (Menglabrynt, pipet, reinigingsdoek en handschoenen) worden bijbesteld.
Optioneel toebehoren	Perspomp AMX-HPT 310 (zie Toebehoren)
Eigenschappen	Mengen en gieten in één enkele bewerking Weinig werk, daar geen manuele voorbereiding zoals kneden, voormengen etc. nodig is Veilig, automatisch mengen van de gietharscomponenten tijdens het persen Goede gieteigenschappen Bestand tegen aardalkali Halogeenvrij Bestand tegen UV-stralen Milieu-ontziend Geen scheurvorming bij mechanische belasting Geen scheurvorming bij elektrische belasting Voortreffelijke hechting op alle kabelmaterialen Lage uithardingstemperatuur Perfekte toepassing en individuele dosering
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Aansluitings- en aftakdozen Gietharsmoffen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-631-1
Content	1200 ml
Viscosity (20 °C)	1700 mPas
Tensile strength	13 N/mm ²
Hardness	50 Shore D
Density	1.1 g/cm ³
Density cured casting compound (associated standard)	ISO 1183-1
Elongation at break	60 %
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	105 °C

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Giethars-cartridge
	Menglabyrinth
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311132167

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	Pak
Basishoeveelheid	1	1	6	6
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	300	300	370	370
Breedte (mm)	185	185	325	325
Hoogte (mm)	90	90	250	250
Netto gewicht (kg)	1.642	1.642	9.852	9.852
Bruto gewicht (kg)	1.642	1.642	10.152	9.857